



| | |
|---|--|
| Fibre Faser Fibre | 70% PE / 30% PP straight / curled |
| Fibre Shape | Soft Tech / Wide diamond |
| Pile height Polhöhe Hauteur de la fibre | ca. 25 mm |
| # Stitches Stichzahl Nœuds | ca. 11 st/10 cm |
| Production Produktion Fabrication | Tufting |
| Gauge Teilung Jauge | 5/16" |
| # Tufts Noppenzahl Touffes | ca. 13860 / m ² |
| Pile weight Polgewicht Poids de la fibre | ca. 856 gr / m ² |
| Total weight Gesamtgewicht Poids total | ca. 1826 gr / m ² |
| Tuft cloth Tufttuch Dossier primaire | Polypropylene woven, ca. 170 gr / m ² |
| Backing Rücken Dossier secondaire | Pre coat, ca. 800 gr / m ² |
| Roll width Rollbreite Largeur des rouleaux | 200 cm / 400 cm |
| Roll length Rolllänge Longueur des rouleaux | ± 40 m |
| UV Stability UV Stabilität Stabilité à la radiation UV | > 3.000 hours UV-A 6,000 hours XENON |
| Light fastness Farbechtheit Tenue des couleurs | Scale 7 (DIN 54004) |
| Chlore resistance Chlorresistent Résistance au chlore | 4 – 5 (DIN 54019) |
| Resistance to sea water Salzwasserresistent Résistance à l'eau de mer | 4 – 5 (DIN 54007) |